

XC-XC-1169-1169 эмаль XC1169-XC/ к/раска АК+501г КО-921 для пропитки стеклянной



Миколаїв, Україна

XC-XC-1169-1169 эмаль XC1169-XC/ к/раска АК+501г
КО-921

для пропитки стеклянной оплетки проводов и кабелей, для изоляции и защиты электрических машин и аппаратов

Назначение

Лак КО-921 предназначен для пропитки стеклянной оплетки проводов и кабелей, в качестве нагревостойкого пропиточного и покрывного средства, выдерживающего температуру до 250 оС.

Область применения

Лак КО-921 применяется для изоляции и защиты электрических машин и аппаратов от влаги и грибковой плесени, для получения термостойких, органосиликатных и электроизоляционных эмалей.

Особенности лака

высокая пропитывающая способность, которая обусловлена минимальной вязкостью, малым поверхностным натяжением;
быстрая высыхаемость пленки лака;
имеет пониженную температуру сушки;
пленка лака обладает диэлектрическими свойствами;
характеризуется влагостойкостью и грибкостойкостью.

Внешний вид лака

Лак КО-921 - однородный прозрачный раствор без механических включений. Оттенок не нормируется. Допускается опалесценция.

Технические характеристики

Массовая доля нелетучих веществ, %
48-52

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, сек
17-27

Время высыхания лаковой пленки до степени 3, мин, не более
. 15

AvizInfo.com.ua

1/2

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua
Массовая доля водорода, связанного с кремнием, %, не более

. 0, 0010

Термоэластичность пленки лака, ч, не менее
75

Твердость пленки лака по маятниковому прибору МЭ-3, не менее:

- при температуре 20 оС

- при температуре 180 оС

Оптическая плотность лака, не более
0, 5

Хранение

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты производства.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимирвна Елена

0443832482