

Грунтовка ХС-059* (гр.нт ХС-059) ГОСТ 23494-79/эмаль МЛ-12 Назначение: Грунтовк



Миколаїв, Україна

Грунтовка ХС-059* (гр.нт ХС-059) ГОСТ 23494-79/эмаль МЛ-12

Назначение:

Грунтовка ХС-059 (грунт ХС 059) предназначается для защиты металлических и железобетонных конструкций и оборудования от воздействия агрессивных сред. Грунтовку ХС-059 допускается применять под эмали типа ХВ, ХС.

Состав:

Грунтовка ХС 059 (грунт ХС-059) ГОСТ 23494-79 состоит из материалов на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом и эпоксидной смолы. Грунтовка и эмаль - двухупаковочные, лак одноупаковочный.

Цвет:

Грунта: красно-коричневый.

Эмали: белый, светло-серый, серый.

Физико-механические свойства грунта ХС 059:

Характеристики Значения

Время высыхания при температуре 20 0С грунтовки и эмали:

- до ст. 3 не более

- до ст. 4 не более

1 часа

24 часов

Время высыхания при температуре 20 0С лака:

- до ст. 3 не более

- до ст. 5 не более

2 часов

24 часов

Доля нелетучих веществ по массе:

- грунтовки

- эмали

- лака

36-40 %, масс.

30-36 %, масс.

20-24 %, масс.

Доля нелетучих веществ по массе:

- грунтовки

- эмали

- лака

15-19 %, об.

14-18 %, об.

10-14 %, об.

Теоретический расход на один слой:

- грунтовки

- эмали

- лака

130-165 г/м²; (8, 5-6, 8 м²/л)

135-170 г/м²; (7, 9-6, 3 м²/л)

155-195 г/м²; (6, 2-5, 0 м²/л)

Толщина одного слоя:грунтовки, эмали, лак

20-25 мкм

Системы комплексного покрытия

70-150 мкм

Рекомендуемое количество слоев в системе покрытия:

- грунтовки

- эмали

- лака

1-2

2-4

1-2

Рекомендации по применению:

Подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов – 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). Для получения системы химически стойкого лакокрасочного покрытия для защиты поверхности металла от воздействия агрессивных сред кислотного и щелочного характера. Систему материалов применяют для окрашивания наружных поверхностей железнодорожных грузовых вагонов и цистерн, оборудования, металлических и железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию растворов минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов (SO₂, CO₂, NO₂, NH₃) и других химических компонентов, в том числе бензина, с температурой не выше 60 °С и эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов, а также внутри помещений.

Нанесение:

Перед применением грунта ХС-059 ГОСТ 23494-79 необходимо убедиться, что основы грунтовки и эмали хорошо перемешаны и однородны по всему объему тарного места. Для приготовления грунтовки и эмали отвердитель смешать с основой в соотношении, указанном в документе о качестве на каждую партию материала и тщательно перемешивать не менее 10 минут.

При необходимости материалы перед применением могут быть разбавлены до рабочей вязкости (14-25 сек по ВЗ-246 с соплом 4мм) растворителем Р-4. Подготовленные материалы наносятся на поверхность защищаемого материала пневматическим распылением при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 30 °С и относительной влажности не более 80 %. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °С. После высыхания слоя (1 час при температуре 20 °С) наносят последующие слои. Для промывки инструмента можно использовать растворители Р-4, Р-4А, толуол, ацетон. Жизнеспособность грунтовки ХС 059 и эмали при температуре 20 °С - не менее 8 часов.

Меры предосторожности:

Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Хранение:

Хранить материалы в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 30 °С до плюс 30 °С.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Стандарт:

ГОСТ 23494-79

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ЭП-1155 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832-482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482