


Грунтовка ХС-010* (гр.нт ХС 010) ТУ 6-21-51-90/эмаль ВЛ-515 Назначение: Грунт Х



Миколаїв, Україна

Грунтовка ХС-010* (гр.нт ХС 010) ТУ 6-21-51-90/эмаль ВЛ-515

Назначение:

Грунт ХС-010 (грунтовка ХС-010) применяется для защиты в многослойном комплексном покрытии (грунтовка, эмаль, лак) оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов с температурой не выше 60 град.С.

Состав:

Грунтовка ХС 010 (грунт ХС-010) ТУ 6-21-51-90 создана из материал одноупаковочный на основе сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом.

Цвет:

Красно-коричневый

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Время высыхания до ст.3 при температуре 20 град.С не более

1 часа

Доля нелетучих веществ

по массе

по объему

32-37 %, масс.

15-19 %, об.

Теоретический расход на один слой

95-125 г/м²; 11, 6-8, 7 м²/л

Рекомендуемая толщина одного слоя

15-20 мкм

Рекомендуемое количество слоев

1

Применение:

Перед применением необходимо убедиться, что грунтовка ХС-010 (грунт ХС 010) хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 град.С. Не допускается окраска во время атмосферных осадков, по влажной и обледеневшей поверхности. После высыхания слоя грунтовки (1 час при температуре 20 град.С) наносятся последующие слои эмали и лака. Для промывки инструмента можно использовать растворители. Грунтовку ХС-010 (грунт ХС-010) рекомендуется применять в сочетании с эмалью ХС-75У серой (2 слоя) и лаком ХС-76 (1 слой), толщина системы покрытия после высыхания должна быть 85-110 мкм.

Допускается применять грунтовку ХС-010 применять в системах покрытий с атмосферостойкими эмалями марок ХС, ХВ, КЧ.

Нанесение:

AvizInfo.com.ua

1/2

Нанесение грунта ХС-010 осуществляется по ГОСТ 9402 (степень очистки от окислов – 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). Грунт ХС-010 ТУ 6-21-51-90 наносят на поверхность защищаемого материала

пневматическим распылением при температуре окружающего воздуха от минус 10 град.С до 30 град.С и относительной влажности воздуха не выше 80 %.

Разбавитель:

При необходимости грунтовку разбавляют до рабочей вязкости (13-25 сек по ВЗ-246 с соплом 4 мм) растворителями Р-4 или Р-4А.

Гарантийный срок хранения грунтовки ХС-010 - 6 месяцев со дня изготовления.

Меры предосторожности:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Хранение:

Хранить грунтовку в помещении, в плотно закрытой таре, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 40 град.С до плюс 40 град.С.

Стандарт:

ТУ 6-21-51-90

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ЭП-773 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832-482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482