

Эмаль ХВ-785:ХВ-785+ХВ-785 (10) ГОСТ 7313-75 ХВ-785 краска ХВ-785 о)Эмаль ХВ-785

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Миколаїв, Україна

Эмаль ХВ-785:ХВ-785+ХВ-785 (10) ГОСТ 7313-75 ХВ-785 краска ХВ-785
о)Эмаль ХВ-785 (Эмаль (грунт-эмаль) полиуретановая Полурен АК-103 УФ Эмаль (грунт-эмаль) полиуретановая Полурен АК-103 УФ предназначено как для нового строительства, так и при ремонте старых объектов в широком диапазоне активных сред, включая морские сооружения, мосты, химические, нефтехимические и целлюлозно-бумажные заводы и электростанции. В качестве защитного и защитно-декоративного слоя в системе ЛКМ при защите металла или бетона от коррозии в паро-воздушных промышленных атмосферах и при воздействии ультрафиолетового облучения для длительной эксплуатации. Наносится на цветные металлы, поверхность, подготовленную струйным и ручным способом.) для защиты металлических, бетонных и железобетонных строительных конструкций. Эмаль ХВ-785 и Лак ХВ-784. Материалы одноупаковочные на основе поливинилхлоридной смо-лы. Эмаль ХВ-785 и Лак ХВ-784 применяются для защиты в составе комплексных много-слойных покрытий предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, метал-лических конструкций, а также бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, от воздействия агрессивных газов (SO₂, CO₂, Cl₂), кислот (серной, фосфорной, соляной), растворов солей и щелочей при температуре не выше 60 оС. Черная и красно-коричневая эмали ХВ-785 могут использоваться для защиты в составе комплексных многослойных покрытий предварительно загрунтованных поверх-ностей металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях, при воз-действии агрессивных газов на химических и иных производствах при температуре не выше 60 оС, а Лак ХВ-784 - для грунтования бетонных конструкций. Состав комплексного покрытия выбирают отдельно для каждого типа агрессивной среды в соответствии с нор-мативной документацией на окраску отдельных видов оборудования и конструкций. Хра-нить эмаль ХВ-785 и Лак ХВ-784 в помещении в плотно закрытой таре, исключив попада-ние на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 30 оС до плюс 30 оС.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482