Грунтовка ХС-068 (кр.кор., серая)

AvizInfo.com.ua

Миколаїв, Україна

Назначение:Изготовлена на основе модифицированной фенолоформальдегидной смолы, коррозионностойких пигментов и наполнителей , с добавлением органических растворителей, сиккатива и современных добавок целевого назначения. Применяется для грунтования поверхностей из черных металлов (сталь, чугун), медных и титановых сплавов, а также деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями и красками. выдерживает изменение температуры от минус 60 до 100°С.
Способ приминения:Перед применением грунтовку тщательно перемешивают и разбавляют до рабочей вязкости сольвентом, ксилолом, или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200) в соотношении 1 : 1 по массе. Для окраски изделий распылением в электрополе грунтовку разбавляют разбавителем РЭ-4В. Применяют грунтовки с вязкостью не менее 100с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ±0, 5)° С. Металлические поверхности перед нанесением на них грунтовки должны быть тщательно очищены от пыли, ржавчины, окалины и других загрязнений обезжирены уайт-спиритом или бензином и хорошо просушены ; деревянные - зачищены шлифовальной шкуркой и очищены от пыли. Грунтовку наносят методами распыления, окунанием, кистью или струйным обливом при температуре (15-35)°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Расход грунтовки на однослойное покрытие – 70-100 г/кв.м (1 кг грунтовки можно покрыть поверхность площадью 10-14 кв.м). Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С- не более 8 час. Время высыхания до степени 4 при температуре (105±5)°С- не более 35 мин.

Price: **28 грн.**	Тип оголошення: Продам, продаж, продаю	Торг: --
Завизион Анна	**096-5457181**	**ул. Мельничная, 5**