

## Эмаль АК-11 (для дорожной разметки)



AvizInfo.com.ua

Миколаїв, Україна

Назначение эмали АК-11: Эмаль акриловая АК-11 предназначена для нанесения на дорожное полотно автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием с целью организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожного движения.

Технические характеристики эмали АК-11: Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 76

Время высыхания до степени 2 при (20±0, 5) °С, мин, не более 10

Время высыхания до степени 3 при (20±0, 5) °С, мин, не более 15

Плотность, кг/ м<sup>3</sup> 1, 6±0, 05

Коэффициент диффузного отражения (коэффициент яркости, белизна) для эмалей белого цвета, %, не менее 80

Коэффициент яркости для цветных эмалей, %, не менее /желтый /оранжевый / красный 55 / 35 / 25

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 10

Стойкость высушенной пленки к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия, ч, не менее 100

Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее 0, 25

Правила нанесения эмали АК-11: Разметку эмалями производят при помощи специальной разметочной техники методом воздушного или безвоздушного распыления.

Условия нанесения эмали АК-11: температура окружающей среды – не ниже +5 °С и не выше + 30 °С;

относительная влажность – не выше 85 %.

Оптимальный расход эмали 200 – 500 г/м<sup>2</sup> в зависимости от категории дороги (интенсивности движения).

Расход стеклошариков при устройстве световозвращающей разметки – от 200 до 250 г/м<sup>2</sup>.

---

Price: **50 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Завизион Анна**

**096-5457181**

**ул. Мельничная, 5**